



Rewah Paint Systeem 5

(1 laag **Tensiocoat TQ Fix**)
2 lagen **Tensiocoat TQ Quartz**

Toepassing en eigenschappen

- Barstvrije oude of nieuwe muren
- Geen vlekvorming
- Waterdicht
- Dampopen
- Bescherming tegen groenvorming
- Sterk en zeer duurzaam
- Vuilafstotend
- Kalkmat
- Licht kalei-effect

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com



Technisch advies Rewah Systeem 5

Algemeen advies

Voorbereidingen

- Muren bevloeien met **Rewanet** à rato van 0,2 liter/m².

Rewanet is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn specifieke tensioactief gedrag dringt het product diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

Rewanet aanbrengen met een zachte borstel of lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken.

- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt. Enkel goed hechtende gereinigde verf mag blijven zitten.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig indien van toepassing.
- Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof terug afspoelen!
- Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er minstens 7 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen!
- Zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld met een ankerborstel.
- Bij sterk zuigende of verpoederende ondergronden dient de ondergrond gefixeerd te worden met **Tensiocoat TQ Fix** en dit als grondlaag.

Tensiocoat TQ Fix is een kant-en-klare microharsemulsie. Dit resulteert in een maximale indringing van het hars zonder de initiële waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond gevoelig te wijzigen. **Tensiocoat TQ Fix** vormt na droging een kleurloze fixerende laag met een uitstekende hechting op diverse bouwmaterialen.

Tensiocoat TQ Fix is klaar voor gebruik. **Tensiocoat TQ Fix** aanbrengen met de borstel, rol of het spuitpistool. Nadat **Tensiocoat TQ Fix** transparant is opgedroogd, kunnen de vereiste afwerkingslagen aangebracht worden.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com

Afwerking

- Muren schilderen met 2 lagen **Tensiocoat TQ Quartz**.

Tensiocoat TQ Quartz is een halfvloeibare coating met kwartsstructuur, klaar voor gebruik en is beschikbaar in verschillende kleuren. De coating is enkel verkrijgbaar in matte uitvoering. Naast de witte standaardkleur hebben wij een ruime keuze aan kleuren, van pastel- tot volle tinten, volgens diverse kleurenkaarten. Wij bieden ook de basiscoatings voor zelfinkleuring volgens het Monicolor systeem. Na droging vormt **Tensiocoat TQ Quartz** een beschermende laag die op het vlak van vochtwering vergelijkbaar is met een hoogkwalitatieve acrylaatverf en die anderzijds de microporeuze en waterdampopen eigenschappen heeft van een minerale verf. Dit resulteert in een ideale beschermingslaag waarbij het behandelde materiaal zijn eigenschappen behoudt op het vlak van vochtuitwisseling met de omgeving. Zelfs ingesloten water te wijten aan ontwerp- of uitvoeringsfouten, kan uitdrogen zonder schade te veroorzaken. Door het hoge waterdampopen karakter van **Tensiocoat TQ Quartz** laat de coating veel makkelijker toe dat sommige zouten gaan uitbloeien door de verffilm. Hierdoor wordt het risico op blaasvorming zoals bij andere coatings (vb. acrylaat gebaseerde coating,...) gereduceerd. Door het tensio-actief gedrag van de coating gaan water en vuil niet in de film doordringen, wat resulteert in een zuiver blijvend en gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Tensiocoat TQ Quartz wordt aangebracht in twee lagen met de borstel of de rol. Op muren in metselwerk wordt het gebruik van een langharige kwast aanbevolen, teneinde een “kaleiachtig” aspect te bekomen. Op effen gevels met een bezetting wordt het mooiste resultaat bereikt door **Tensiocoat TQ Quartz** aan te brengen met de borstel en aansluitend na te rollen waardoor het geheel een uniform uitzicht krijgt. Normale droogtijd tussen twee lagen bedraagt 4 uur. Om een minder ruw esthetisch aspect te bekomen is het toegestaan om **Tensiocoat TQ Quartz** slechts in 1 laag aan te brengen en die dan af te werken met een tweede laag **Tensiocoat TQ**.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com