



## Rewah Paint Systeem 9

1 laag **Indupact**  
2 lagen **Inducryl TQ Quartz**

### **Toepassing en eigenschappen**

- Oude en nieuwe muren met barsten
- Geen vlekvorming
- Waterdicht
- Ademend
- Bescherming tegen groenvorming
- Quartzstructuur
- Sterk en zeer duurzaam
- Scheuroverbrugging
- Carbonatieremmend

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)



## Technisch advies Rewah Paint Systeem 9

### Algemeen advies

### Voorbereidingen

- Eventuele zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld.
- De ondergrond licht bevochtigen
- Muren bevloeien met **Rewanet** à rato van 0,2 liter/m<sup>2</sup>.

**Rewanet** is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn specifieke tensioactief gedrag dringt het product diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

**Rewanet** aanbrengen met een zachte borstel of lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken.

- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt. Enkel goed hechtende gereinigde verf mag blijven zitten.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig indien van toepassing.
- Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof terug afspoelen!
- Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er minstens 3 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen!
- Naakte ondergronden dienen gefixeerd te worden met een mengsel van 1 deel **Indupact** en 4 delen water en dit als grondlaag.

**Indupact** is een geconcentreerde, dikvloeibare acrylaatemulsie. Na afdunning bekomt men een universele impregnatie- of fixeerslaag die de porositeit van bouwmaterialen opheft. **Indupact** vormt na droging een kleurloze laag met een uitstekende hechting op diverse bouwmaterialen en een uitzonderlijke verzepingsweerstand.

Verdun 1 deel **Indupact** met 4 delen water en roer tot een homogeen mengsel bekomen wordt. Het klaargemaakt mengsel wordt aangebracht met de borstel, rol of het spuitpistool. Nadat **Indupact** transparant is opgedroogd, kunnen de vereiste afwerkingslagen met **Inducryl TQ Quartz** aangebracht worden.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

## Afwerking

- Muren schilderen met 2 lagen **Inducryl TQ Quartz**.

**Inducryl TQ Quartz** is een dikvloeibare pasta klaar voor gebruik en bestaat standaard in "French Stone" kleur. Na droging vormt **Inducryl TQ Quartz** een ononderbroken waterdicht maar ademend en U.V.- bestendig membraan. **Inducryl TQ Quartz** is opgevuld met inerte kwartskorrels afkomstig van verbrijzelde en gemalen natuursteen, die aan het product een korrelachtige eindstructuur en een grote erosieweerstand geven. **Inducryl TQ Quartz** overbrugt barstjes en scheuren en maskeert oneffenheden van de ondergrond.

**Inducryl TQ Quartz** wordt in 2 lagen aangebracht met de borstel, de rol of het spuitpistool. Men kan aan **Inducryl TQ Quartz** een weinig water toevoegen om de gewenste consistentie te bekomen. Goed mechanisch omroeren voor gebruik.

## Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op [www.rewah.com](http://www.rewah.com) of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)