



## Rewah Paint Systeem: Inducryl TQ Quartz elastische, carbonatatieremmende acrylaatcoating met kwartsstructuur

1 laag [Indupact](#)

2 lagen [Inducryl TQ Quartz](#)

### **Toepassing en eigenschappen**

- Waterdicht
- Ademend
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V2 (KUL-rapport)
- Bescherming tegen groenvorming
- Sterk en zeer duurzaam
- Scheuroverbruggend
- Carbonatatieremmend: CO<sub>2</sub>-diffusieweerstand klasse C1 (WTCB-rapport)
- Uitzicht: egale kleur
- Structuur: licht kalei-effect (kwartsstructuur)
- Voor buitentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)



## Technisch advies Rewah Paint Systeem: Inducryl TQ Quartz

### Algemeen advies

#### Vorbereidingen

- Eventuele zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld.
- De ondergrond licht bevochtigen
- Muren bevloeien met **Demossal** à rato van 0,2 liter/m<sup>2</sup>.
- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt. Enkel goed hechtende gereinigde verf mag blijven zitten.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig indien van toepassing.
- Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof terug afspoelen!
- Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er minstens 3 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen.
- Naakte ondergronden dienen gefixeerd te worden met een mengsel van 1 deel **Indupact** en 2 delen water en dit als grondlaag.

#### Afwerking

- Muren schilderen met 2 lagen **Inducryl TQ Quartz**.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

**Opmerkingen**

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op [www.rewah.com](http://www.rewah.com) of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)