



## Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2 pure kalkkalei met authentieke uitstraling

2 Lagen [Kalei Liscio 2](#) (inkleurbaar met de Kalei Liscio - pigmenten)  
([Cemgrip S](#) bij aanmaakwater, afh. van de kleur)

### **Toepassing en eigenschappen**

- Scheurvulling (statische scheuren)
- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (KIK-rapport)
- Uitzicht: met wolkeffect of kleurnuances
- Structuur: kalei
- Voor binnen- of buitentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)



## Technisch advies Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2 (advies voor binnentoepassing van dit systeem)

### Algemeen advies

#### Vorbereidingen

- Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn (of te worden gemaakt) en in goede staat te verkeren. Problemen met opstijgend vocht of zouten dienen eerst deskundig te worden aangepakt.
- Bereid de ondergrond voor tot een zuivere en naakte ondergrond bekomen wordt, vrij van alle materiaalvreemde stoffen, gips en loszittende lagen. De ondergrond bestaat uit metselwerk of uit een zuigende pleister.
- Ontvetten kan door het oppervlak af te wassen met een verdunning van **Omniclean Conc.**
- De ondergrond dient gezond en draagkrachtig te zijn en mag niet verpoederen of afschilderen.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Alle verflagen dienen verwijderd te worden.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Slechte voegen verwijderen tot 1,5 cm diep en platvol hervoegen. Verse voegen naborstelen zodat een ruwer oppervlak ontstaat.

#### Afwerking

- Muren kaleien met 2 lagen **Kalei Liscio 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.
- Kalei Liscio kan worden ingekleurd met de 20 verschillende **Kalei Liscio Pigmenten**, die eerst in water dienen te worden opgelost om vervolgens onder de kalei te mengen.
- Afhankelijk van de gekozen kleur dient **Cemgrip S** bij het aanmaakwater gevoegd te worden. Kijk hiervoor de technische fiche na.

#### Tip

- Plaats een testvlak zodat de hechting, het effect en het verbruik kunnen gecontroleerd worden.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

**Opmerkingen**

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op [www.rewah.com](http://www.rewah.com) of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)