



Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2 + Tensiocoat TQ Quartz
kalei, afgewerkt met ademende, parelende silaan-hybrideverf met
kwartsstructuur

- 1 laag [Kalei Liscio 2](#)
- 1 laag [Tensiocoat TQ Fix](#)
- 2 lagen [Tensiocoat TQ Quartz](#)

Toepassing en eigenschappen

- Scheurvulling (statische scheuren)
- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V2 (KIK-rapport)
- Waterdicht
- Bescherming tegen groenvorming
- Sterk en zeer duurzaam
- Vuilafstotend
- Kalkmat
- Uitzicht: egale kleur
- Structuur: kaleistruktuur met kwartsafwerking
- Voor buiten- en binnentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com



Technisch advies Rewah Systeem: Kalei Liscio 2 + Tensiocoat TQ Quartz

Algemeen advies

Vorbereidingen

- Muren bevoeien met **Demossal** à rato van 0,2 liter/m².
- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Alle verflagen dienen verwijderd te worden.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig indien van toepassing.
- Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof terug afspoelen!
- Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er minstens 7 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen!
- Zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld met een ankerborstel.

- Muren kaleien met 1 laag **Kalei Liscio 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.
- Kalei Liscio 2 na 28 dagen fixeren met **Tensiocoat TQ Fix** en dit als grondlaag.

Afwerking

- Na droging muren schilderen met 2 lagen **Tensiocoat TQ Quartz**.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com