

Rewah Paint Systeem: Tensiocoat Ademende, parelende silaan-hybrideverf

(1 laag [Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix](#))
2 lagen [Tensiocoat](#)

Toepassing en eigenschappen

- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (CORI-rapport)
- Kan op nageïsoleerde spouwmuren volgens STS 71-1
- Waterdicht
- Bescherming tegen groenvorming
- Sterk en zeer duurzaam
- CO₂-diffusieweerstand klasse C0 (WTCB-rapport)
- Vuilafstotend
- Kalkmat
- Uitzicht: egale kleur
- Structuur: effen
- Voor buiten- of binnentoepassing

Algemeen advies

Voorbereidingen

- Muren bevloeien met **Demossal** à rato van 0,2 liter/m².
- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt. Enkel goed hechtende gereinigde verf mag blijven zitten.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig en indien van toepassing.
- Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof terug afspoelen!
- Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er minstens 3 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen!
- Zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld met een ankerborstel.
- Bij sterk zuigende of verpoederende ondergronden, dient de ondergrond te worden gefixeerd met **Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix** en dit als grondlaag.

Afwerking

- Muren schilderen met 2 lagen **Tensiocoat**.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.